


Evolution des bardages PROLIN dans le temps



LE PROLIN :

L'huile joue un rôle de protection du bois en évitant les reprises d'humidité. Le bardage est ainsi stabilisé et les lames vieillissent sans tillage ni fentes excessives. L'huile évite également les phénomènes de délavage des matières actives du traitement fongicide et insecticide. La durée du service des bois est ainsi augmentée et l'environnement préservé.

Comme tous les revêtements de façade l'aspect du PROLIN peut être altéré par des pollutions atmosphériques et organiques. En cas d'apparition de mousses, bactéries, lichens ou moisissures un simple nettoyage suffit (liste des produits de nettoyage à disposition sur simple demande).

PROLIN Incolore :

L'huile nature n'a qu'une action limitée contre les UV. Cette action se réalise grâce à la fine pellicule formée par l'huile à la surface du bois. Le grisaillement va donc avoir lieu mais beaucoup plus lentement que sur un bardage non huilé. Si on veut maintenir la couleur initiale du bardage il faudra alors procéder à un huilage durant la première année suivant la pose et ensuite tous les deux à trois ans en fonction de l'exposition de la façade.

PROLIN Pigmenté :

Les pigments jouent un rôle de filtre UV et protègent le bois du grisaillement pour une longue période. Avec les années, on constate que la couleur s'éclaircit sous l'action des intempéries. Actuellement au vu des tests réalisés en laboratoire nous pouvons dire que la couleur nécessitera un ravivage au Renov'lin après au minimum sept années d'exposition.

Entretien :

PROLIN n'étant pas filmogène, on ne voit pas apparaître d'écaillage, de farinage ou autre problème lié à un film vieillit. L'entretien est donc simple et rapide puisqu'il ne faut que nettoyer la surface et ensuite appliquer directement le Renov'lin.

Pose :

Suivant DTU 41-2 (demandez notre fiche conseils de pose).

Les bardages



classique



Pin jaune



Pin rouge

Pin marron

Pin incolore

Après exposition

Après pose

Route de Ham-les-Moines

08090 Tournes

Tél. : +33 (0)3 24 52 93 20

Fax : +33 (0)3 24 52 96 77

www.canjaere.fr



Le bois
en grande tenue

CANJAERE S.A.